



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CÉRAMIQUE

23, rue de Cronstadt – 75015 Paris
Tél : 01 56 56 70 00 – Fax : 01 45 31 58 04
E-Mail : soc.fr.ceram@ceramique.fr – http : //www.ceramique.fr

V/Réf. V/Dde du 10/07/09

EPHREM DISTRIBUTION

N/Réf. 06967 du 06/08/09

Didier FUGON

Date de réalisation des essais : 10/08/09

RN 96 LE LAUZON

04180 VILLENEUVE

RAPPORT D'ESSAI N° XC09/01699

Nature de l'essai : APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE DES ARTICLES EN CÉRAMIQUE

Test : CAPACITY TO FOOD CONTACT OF CERAMIC TABLEWARE

N° SFC Désignation de l'article Nombre d'échantillons
SFC N° Article designation Number of samples
33072 Pièce B : Gamme professionnelle 4

Catégorie d'échantillon : Catégorie 1 (Article plat / Flatware)
Sample category

Norme : NF EN 1388-1 : 1996
Procedure

RESULTATS/RESULTS

ECHANTILLONS SAMPLES	Volume de remplissage ml Filling volume ml	Surface de référence* dm ² Reference area dm ²	Pb en mg/dm ² Pb in mg/dm ²	Cd en mg/dm ² Cd in mg/dm ²
1	441	3.07	0.023 ± 0.006	< 0.0010
2	396	3.07	0.027 ± 0.006	< 0.0010
3	374	3.07	0.027 ± 0.005	< 0.0010
4	416	3.07	0.026 ± 0.006	< 0.0010

* : aire de la surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Limites admissibles selon directive 84/500/CEE modifiée par directive 2005/31/CE (Permissible limits) :

Pb : 0.8 mg/dm² - Cd : 0.07 mg/dm²

Incertitude associée à la limite de quantification du cadmium : ± 0.0006 mg/dm²

(associated uncertainty with the quantification limit of cadmium)

Echantillons conformes aux exigences de la réglementation CEE

Samples in conformity with CEE regulation

PARIS, le 12 aout 2009

La Responsable du
Service Caractérisations

S. AUCLERC

L'échantillonnage n'ayant pas été effectué par la Société Française de Céramique, les résultats portés au présent rapport ne concernent que l'échantillon reçu au laboratoire. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.