



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA CÉRAMIQUE

23, rue de Cronstadt - 75015 Paris
Tél : 01 56 56 70 00 - Fax : 01 45 31 58 04
E-mail : soc.fr.ceram@wanadoo.fr - http : //pro.wanadoo.fr/sfc/

V/Réf. V/Dde du 04/02/01

EPHREM PRODUCTION
RN 96 - LE LAUZON
04180 VILLENEUVE

N/Réf. SA/OL - C - N°
Dde n°3620 du 08/02/02

RAPPORT D'ESSAI N° 02 CH 0089

Nature de l'essai : TEST D'ALIMENTARITE , EMISSION DU PLOMB ET DU CADMIUM
Test : ANALYSIS OF SOLUBLE LEAD AND CADMIUM

N° SFC ... **Désignation de l'article** **Nombre d'échantillons**
SFC N° *Article designation* *Number of samples*
95793 Pièce en béton POUZZOLANE Fondu 4

Catégorie d'échantillon : Article de cuisson / *cookware*
Sample category

Mode opératoire : NF EN 1388-1
Procedure

RESULTATS/RESULTS

ECHANTILLONS <i>SAMPLES</i>	Volume de remplissage ml <i>Filling volume ml</i>	Pb en mg/l <i>Pb in mg/l</i>	Cd en mg/l <i>Cd in mg/l</i>
1	395	0.39	0.03
2	408	0.40	0.03
3	400	0.46	0.03
4	380	0.36	0.02
Moyenne/Average		0.40	0.03

Limites admissibles selon directive 84/500/CEE
Permissible limits : Pb : 1.5 mg/l - Cd : 0.1 mg/l

Echantillons conformes à la législation CEE
Samples in conformity with CEE regulation

PARIS, le 11 février 2002

La Responsable du service
Caractérisations

Sophie AUCLERC

Ce rapport comporte 1 page

L'échantillonnage n'ayant pas été effectué par la Société Française de Céramique, les résultats portés au présent rapport ne concernent que l'échantillon reçu au laboratoire. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

